



MMSZIG 500 Injektáló Krém



Falszigetelés injektálás:

Az **MMSZIG 500 Injektáló Krémet** hígítás nélkül, koncentrált formában kell felhasználni.

MMSZIG 500 Injektáló Krémmel történő falszigetelő injektálás esetén a kapillárisan felszálló falnedvesedés ellen lehet fellépni.

Azt, hogy az adott esetben erről van-e szó (nem pedig pl. kívülről, víznyomás okozta falnedvesedésről), szakembernek javasolt megállapítani.

A kívülről víznyomás okozta nedvesedés, illetve az alagsor, pince vagy egyéb nedvesedés ezzel a módszerrel nem szüntethető meg kielégítően, ezért nem javasolt.

Az **MMSZIG 500 Injektáló Krém** alkalmazható, amennyiben a falazat nedvességi telítettsége max. 95%.

Ezt is az injektálást végző szakembernek javasolt bemérni, vagy javasoljuk ehhez megfelelő eszköz használatát.

Az építőanyag fizikai jellemzőit, különösen a vízpára-áteresztő képességet (sd-érték), a termékkel történő kezelés szinte alig befolyásolja.

Az MMSZIG 500 Injektáló Krém hatásmechanizmusa:

Hosszantartó szilikonréteget képez a fal belsejében, mivel kiváló penetrációs képességének köszönhetően víztaszítóvá teszi az építőanyagban található kapillárisok falát.

A kitűnő terülrőképességnek és a rendkívül finom molekuláris szerkezetnek köszönhetően a termék mélyen felszívódik a furatok körüli falrészbe, és szilikonréteget képez, megakadályozva a nedvesség további felszállását.

Ezáltal megbízható védelmet nyújt az épület számára a felszálló nedvesség ellen, és lehetővé teszi a falazat kiszáradását az injektált szint felett.



Az MMSZIG 500 Injektáló Krém alkalmazása:

A falazatba fúrt furatokba kell injektálni, használatakor nincs szükség nyomás alkalmazására.

A furatokat általában kívülről, a talajszint felett, vagy belülről a padlószint felett helyezzük el.

A furatok átmérője kb. **12 mm** legyen, a furatok közötti ajánlott távolság kb. **12 cm**.

A furatokat javasolt vízszintesen, egy sorban, a fugában elhelyezni – amennyiben a fuga minősége ezt lehetővé teszi.

Ha a fuga nem megfelelő (hiányos vagy a helye nem állapítható meg), úgy a téglába vagy az adott építőanyagba ajánlott fúrni.

A furatok mélysége a falvastagságnál kb. **3-5 cm-rel kevesebb**.

A legjobb eredmény elérése érdekében tisztítsuk meg a furatokat a portól és a fúrási maradékoktól.

Az injektálást általában speciális injektáló pisztollyal vagy pumpával végezzük.

Kíváncsok, hogy a furatot teljes mértékben, egyenletesen és légbuborékoktól mentesen töltsük meg **injektáló krémmel**.

Ennek érdekében az injektáló eszközt helyezze be teljesen a furat végébe, és lassan, fokozatosan húzza kifelé, hogy a krém teljesen feltöltse a furatot.

A felesleges krém a furat szájánál egyszerűen letörölhető egy nedvszívó ronggyal.

Végezetül a feltöltött furatokat gyorsan száradó habarccsal le kell zárni (gipsz használata tilos!), majd az érintett falszakaszt szárító vakolattal ajánlott bevakolni.

Az injektálás után a hatékony penetrációnak köszönhetően előfordulhat, hogy a furatok környékén átmenetileg **„foltosodás” vagy nedvesedés** lép fel — ez azonban idővel nyomtalanul eltűnik.

Nem tanácsos bármilyen anyaggal „kezelni” vagy lefesteni a foltot, mivel ez annak a jele, hogy dolgozik az anyag.

A felszívódás időtartama eseti jelleggel erősen eltérhet — függ a falazat anyagától, minőségétől, porozitásától, a kapillárisokban lévő víz mennyiségétől, hőmérséklettől stb. Ez az idő **1 hónaptól akár több hónapig is eltarthat**.

Fontos:

A termék **nem tartalmaz olajat vagy olajszerű anyagot**, kiszáradás után nem marad nyoma! (Néha „hozzáértők” ennek ellenkezőjét terjesztik.)

Az MMSZIG 500 Injektáló Krém anyagszükséglete:

A hozzávetőleges anyagigény (a fenti javaslat alapján elkészítve a furatokat):



Falvastagság

kb. 30 cm

kb. 40 cm

kb. 50 cm

Normál falazat (tégla, terméskő, Ytong stb.) kb. 300 gr/fm kb. 400 gr/fm kb. 500 gr/fm

Tárolási és kezelési előírások:

- Tárolása hűvös, száraz helyen ajánlott. **Ne tegyük ki közvetlen napfénynek vagy fagynak.**
Kívánt tárolási hőmérséklet: **+5 °C – +35 °C.**
Csak akkor tartsa melegben, amikor már felhasználja. Előtte, utána tartsa hűvösben.
Ha a termék nagy melegben kissé megolvad, az a penetrációs képességre nincs negatív hatással; visszahűtés után keverje fel erősen, és a formája visszaáll.
- **Felhasználás előtt a terméket kézzel át kell keverni!**
- Az eredeti csomagolásban **MMSZIG 500 Injektáló Krém** maximum **12 hónapig tárolható.**
- A csomagolás megbontása után a termékből való kivételhez **tiszta merítőeszközt** használjon, hogy a fizikai szennyeződés, baktérium vagy gombaspórák ne szennyezzék be a terméket.
- Az injektáló eszközt használat előtt és után is alaposan meg kell tisztítani.
- Más gyártótól származó injektáló krémekkel **ne keverje össze**, és egy adott munkához csak azonos terméket használjon!
- A felhasználáshoz kompatibilis kinyomópisztoly használható.

Garanciális feltételekről szóló információ:

- Magánszemélyek általi felhasználás esetén a nem szakszerű használatból eredő károkra és problémákra vonatkozó reklamációt nem tudunk elfogadni.
- A termék megvásárlásával a Vevő tudomásul veszi és elismeri, hogy erről teljes körű információt kapott.
- A termék minősége garantált, megfelelő felhasználás esetén megfelelően működik.
- Amennyiben a felhasználással kapcsolatban bármilyen bizonytalansági tényező fennáll, javasoljuk szakember bevonását.
- Cégek általi vásárlás esetén a termékről teljesítmény-nyilatkozat kerül kiadásra. A felhasználás minősége és szakszerűsége a felhasználó felelőssége.



A megrendelő felé szükséges tájékoztatást a szerződésben kell rögzíteni.
Cégünk nem vállal felelősséget a kivitelezésért – ez a vállalkozás feladata.

További információ:

- A MMSZIG 500 Injektáló Krém **WTA és CE jelöléssel rendelkezik.**
- Használható az alábbi ásványi építőanyagokhoz:
 - habarcs
 - vakolat
 - beton
 - mészkő
 - természetes kő
 - tégl (tömör)
 - egyéb*

* Egyéb anyagú (pl. vályog), vagy szabálytalanul rakott falazatok esetében a furatokat sűrűbben (6–8 cm-enként) javasolt elhelyezni, ezért az anyagfelhasználás is nőhet.
Ilyen speciális esetekben javasoljuk szakember megkeresését.

Az adatlapon szereplő információk olyan forrásból származnak, amelyet megbízhatónak ítélnünk meg. Az itt közölt adatok tájékoztatójellegűek, nem tekinthetők minőség- vagy garanciavállalásnak. A termék kezelésével és tárolásával és felhasználásával kapcsolatos nemrendeltetésszerű használatból eredő mindenféle kötelezettséget, veszteséget, költséget elutasítunk. Az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket a felhasználónak kell betartania. Ez az adatlap kizárólag adott anyagra lett elkészítve, amennyiben ezt más termékkomponenseként használják, az adatlapon szereplő információ nem használható fel. Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan lásd még a Biztonságtechnikai Adatlapot

Fenti tájékoztatót megkaptam és megértettem:

.....
Vevő aláírása (olvasható név és dátum)